BIOCHIM INDUSTRIE

Fiche Technique

HYDROFUGE EFFET MOUILLE

BCB 150

Action Principale

TRAITEMENT DES SOLS, PAREMENTS MURAUX EN PIERRES NATURELLES OU PIERRES RECONSTITUEES CARREAUX CIMENTS

Bio Chim Industrie – avenue de la Gare – 47 390 Layrac – www.biochim-industrie.com
Tél. 05 53 87 14 74 – Fax 05 5387 01 48 – Mail : patrick.arando@wanadoo.fr
SARL au capital de 7 622.45 €uros – RCS d'Agen 394 178 669 en 1994 – APE 4675Z

Propriétés

HYDROFUGE EFFET MOUILLE BCB 150 est un hydrofuge oléofuge de surface polyuréthane non jaunissant filmogène en phase aqueuse. Il pénètre profondément dans les supports pour se lier chimiquement à eux et les protéger de manière durable. L'effet mouillé apparait dès l'application du produit, l'effet perlant apparaît dès que le produit est sec.

Traitement à grande longévité.

HYDROFUGE EFFET MOUILLE BCB 150 assure une bonne protection contre les moisissures, les efflorescences et la formation de salpêtre.

HYDROFUGE EFFET MOUILLE BCB 150 modifie l'aspect des surfaces traitées.

HYDROFUGE EFFET MOUILLE BCB 150 assure une protection à long terme grâce à une pénétration en profondeur, une résistance aux UV et à la pluie battante.

HYDROFUGE EFFET MOUILLE BCB 150 est prêt à l'emploi et facile à appliquer, l'absence de dilution est le gage d'une constance de qualité.

Applications

HYDROFUGE EFFET MOUILLE BCB 150 est utilisé principalement en décoration et en rénovation pour relever les couleurs des supports et donner un aspect mouillé satiné.

HYDROFUGE EFFET MOUILLE BCB 150 s'applique sur tous les supports usuels du bâtiment : pierres de parement, pierres naturelles, travertins, terres cuites, carreaux de ciment neuf ou anciens

Mode d'emploi

Un nettoyage et une décontamination avec notre DEMOUSSANT BCB 145 peut être nécessaire pour obtenir l'état de surface désiré. Eliminer à la brosse les efflorescences et les parties friables. Nettoyer les surfaces pour enlever les anciennes finitions, débris, huiles, graisses... - sur béton frais, éliminer la laitance de ciment par décapage avec notre DECAPANT BATIMENT ANCIENS BCB 173

Eventuellement, passer un abrasif pour rendre la surface plus rugueuse.

Enlever la poussière, laver, sécher.

Mise en oeuvre :

- 1° couche: * sur béton et surfaces poreuses : appliquer une première couche diluée a l'eau a 1:1
- couches ultérieures: laisser sécher jusqu'à "sec au toucher" (les conditions peuvent varier suivant la porosité et l'humidité ambiante) appliquer les couches ultérieures pures. si plus de 16 heures sont laissées entre les couches, il sera peut-être utile de poncer légèrement.
- laisser sécher 24 à 48 heures avant d'ouvrir un trafic modère * entretenir avec un détergent neutre.

HYDROFUGE EFFET MOUILLE BCB 150 s'applique :

- à la brosse pour une bonne pénétration du produit, il est conseillé une application en couches croisées à refus, du bas vers le haut.
- Au pistolet de bas en haut ou en couches croisées en s'assurant d'une répartition uniforme du produit.

Précautions d'emploi

Stockage : hors de portée des enfants et dans un endroit tempéré.
Nettoyage du matériel : à l'eau savonneuse avant séchage.

Informations spécifiques

La température du support, de l'air ambiant et du produit doit être comprise entre +10°C et +35°C pendant l'application. Avant l'application, procéder à un essai sur une petite partie de la surface à traiter afin de s'assurer que les résultats et consommations attendus sont obtenus.

- Aspect - Liquide
- Odeur - Très légère
- Séchage - Suivant les supports
- Conservation - CRAINTLE GEL

Conditionnement 5L, 10L, 30L, 60L, 220L, 1000L

Date : le 16/10/2014Le client doit, avant toute utilisation, vérifier que le produit est approprié au besoin initial. Il est indispensable de lire l'étiquette du produit, la fiche technique, la fiche des données de sécurité du produit et de réaliser des essais préliminaires. Les informations sont données à titre indicatif et ne peuvent engager la responsabilité de Bio Chim Industrie. Chaque nouvelle édition de la fiche technique présente annule et remplace la précédente pour le même produit.

Bio Chim Industrie – avenue de la Gare – 47 390 Layrac – www.biochim-industrie.com
Tél. 05 53 87 14 74 – Fax 05 5387 01 48 – Mail : patrick.arando@wanadoo.fr
SARL au capital de 7 622.45 €uros – RCS d'Agen 394 178 669 en 1994 – APE 4675Z